No. 2

2014

中国学者海外论文摘要。

协同沉积制备图案化疏水金属薄膜取得重要进展

图案化表面薄膜由于具有特殊的润湿性质,可 以减少生物在表面的粘附面积,也可以减少水滴与 薄膜表面的接触面积,有助于提高薄膜的耐腐蚀性 能。电沉积和化学沉积是两种常用的液相沉积制 备金属薄膜的方法,广泛应用于防腐蚀、装饰性等 领域的防护涂层制备。然而将两者结合起来制备 超疏水薄膜的相关研究还没有见诸报道。中科院 宁波材料技术与工程研究所的于全耀等人对电化 学和化学沉积的协同效应进行了研究,并制备了图 案化的超疏水薄膜。该文发表在《Chemical Communications》2013 年第 24 期。

作者在传统的电沉积金属镍溶液中加入还原 剂次磷酸钠(NaH₂PO₂),通过调节电解液温度,控 制电沉积镍离子速度和还原剂还原镍的反应速度, 获得了表面形貌有规律变化的 Ni-P 合金薄膜。该 研究通过沉积电流控制了电沉积的反应速度,通过

试验温度的变化强烈改变了还原反应(即化学沉 积)的沉积速度,进而改变了两种沉积方式的相对 速率,改变了薄膜的表面形貌。

作者对 Ni-P 图案化薄膜进行了形貌、组成和 结构的表征测试。结果表明,薄膜表面粗糙度随着 温度的变化逐渐增大,薄膜与水滴的接触角也从 60 ℃时平整表面的 120°左右增加到 80 ℃时图案化 表面的 155°以上,达到了超疏水状态。这一超疏水 的试验结果可以通过 Cassie 模型来解释。由于图 案化表面微纳米形貌的存在,水滴压在表面上会在 薄膜表面与水滴之间形成一层气垫,将水滴托起, 最终表现为水滴不润湿。

通过电化学-化学共沉积方法制备的超疏水 Ni-P合金薄膜显示了非常好的超疏水性能。结合镍基 合金薄膜本身良好的耐腐蚀性能,这一合金薄膜将 会在防污防腐等领域得到更为广泛的应用。




图 1 不同温度下 Ni-P 合金薄膜的形貌及接触角

(中国科学院宁波材料技术与工程研究所 于全耀 供稿)